



Verzija br. 2
01.08.2018

FASADIL struktur rk / TEHNIČKI LIST

Usaglašen sa standardom EN 998-1.

SVOJSTVA

Fasadil struktur rk je prirodni mineralni dekorativni fasadni malter, na bazi cementnog veziva, mermernih granulata i filera i odgovarajućih visokokvalitetnih aditiva.

PRIMENA

Fasadil struktur rk je namenjen završnoj obradi spoljašnjih zidova od betona, maltera, siporeksa. Koristi se i u ETICS termoizolacionim sistemima, a može se koristiti i kao dekorativni malter za unutrašnje površine. Usaglašen je sa standardima kvaliteta harmonizovanog standarda EN 998-1. U skladu sa vrlo dobrom paropropusnošću, pogodan je za korišćenje u vidu završnog sloja topotno-isolacijskih fasadnih sistema sa kamenom vunom.

TEHNIČKI PODACI

Veličina čestica:	1.5 mm, 2 mm
Boja:	Bela
Koeficijet kapilarnog upijanja vode:	0.24 kg/m ² h ^{0.5}
Koeficient paropropustnosti μ :	≤ 20
Količina potrebne vode za mešanje:	cca. 6-7 l vode/25 kg Fasadila struktur rk
Vreme upotrebljivosti:	cca. 3 sata ¹
Radna temperatura:	5-25°C
Potrošnja:	2-5 kg/m ² u zavisnosti od odabrane granulacije

PAKOVANJE

Štampane natron vreće od 25 kg

NANOŠENJE

Fasadil struktur rk se priprema intenzivnim mešanjem sa vodom, dok se ne dobije gusta homogena masa. Masu ostaviti namanje 10 minuta da nabubri pa ponovo premešati. Pripremljena masa se nanosi na čvrstu i prethodno očišćenu i pripremljenu podlogu premazanu Fasadil Grund-om. Nanosi se čeličnom gletericom u

¹ Napomena: zavisi od klimatskih uslova

debljini sloja malo većoj od odabrane granulacije, a zatim sa plastičnom gletericom kružnim pokretima dobija puna struktura u kojoj kamenčići dominiraju.

SKLADIŠTENJE

Proizvod moramo skladištiti u dobro zatvorenoj ambalaži , u suvom i provetrenom prostoru, zaštićen od oštećenja i vlage.

U zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži, rok trajanja proizvoda je najmanje 12 meseci od datuma proizvodnje. Po isteku roka trajanja, proizvod nije nužno neupotrebljiv, ali je potrebno ispitati svojstva koja su bitna za nameravanu upotrebu.

ČIŠĆENJE ALATA I POSTUPANJE SA OTPADOM

Alat posle upotrebe temeljno oprati vodom. Neupotrebljeni ostaci zamešane smese nakon očvršćavanja, mogu se odložiti na otpad kao gradjevinski otpad (klasifikacioni broj 17 09 04). Ambalaža je pogodna za reciklažu.